


Messung der Lackschichtdicke

Protokoll #	Kennzeichen	FIN	Marke und Modell	Datum	Seite
199	OL X XXXX	ZFA18300000XXXXX	Fiat Barchetta	25.03.2020	1 / 1

Prüfer	Kommentar	
Torsten Becker	Lackschichtmessung als Anlage zu Gutachten Nr. XXXXXXXX	
Max Messwert (µm)	Min Messwert (µm)	Gesamtdurchschnitt (µm)
238	76,8	127,0



µm	Motor- haube	Kotflügel VR	Tuer VR	Seitenteil HR	Deckel hinten	Seitenteil HL	Tuer VL	Kotflügel VL
Avg	101,4	181,0	136,5	194,7	99,5	101,0	95,6	103,9
Min	94,7	163,0	112,0	159,0	85,0	76,8	81,9	94,6
Max	109,0	202,0	159,0	238,0	106,0	122,0	114,0	113,0
001	94,7	202	147	208	85	110	114	113
002	96,2	173	132	196	102	122	106	108
003	96,5	183	145	200	105	114	105	110
004	105	183	159	167	93	76,8	82,9	94,6
005	107	182	124	238	106	92,3	84	103
006	109	163	112	159	106	91,1	81,9	94,7

Blaue und fette Werte: NFe , Schwarze Werte: Fe / 1.000 µm = 1 mm